



Tela de Poliéster no tejido para el armado de membranas impermeabilizantes

USOS

- Refuerzo de puntos singulares, como, ángulos, juntas de dilatación, fisuras activas, juntas de aislamiento, uniones de placas OSB, encuentros volcanita/losa.
- Refuerzo de todas las uniones y encuentros entre materiales heterogéneos y coeficientes de dilatación distintos.
- Armado de membranas impermeabilizantes.

APLICACIÓN

- Hypertela se utiliza impregnada entre capas de Kubal Coat, Hyperdesmo PB2K u otros.
- Recortar con tijeras la cantidad necesaria para la zona a tratar y colocar la armadura sobre la primera capa de membrana líquida fresca.
- Asegurar un buen solape entre distintas partes.
- Ayudar a la impregnación y adherencia de la tela con el producto con la ayuda de un rodillo / brocha no impregnados.
- Aplicar una segunda capa de membrana de impermeabilización después del secado de la primera y comprobada la total adherencia de la tela.

PRESENTACION

- Rollos de 1,05 m. de ancho y 100 m. de largo. Rollos de 21 cm. de ancho y 100 m. de largo.

DATOS TECNICOS	
Peso	50 gr/m ²
Grueso	0,43 mm
Resistencia tracción longitudinal	60 N/50mm
Resistencia tracción transversal	60 N/50mm
Elasticidad longitudinal	20 %
Elasticidad transversal	20%
Encogimiento longitudinal	< 3,3 %
Encogimiento transversal	< 3,3 %

